

Technisches Merkblatt BITEX Gridseal PATCH Anti-Rissbildung Verstärkung Abdichtung



BESCHREIBUNG

Die selbstklebende Asphaltarmierung **BITEX GlasPatch** ist auf glatten oder gefrästen Belags- Oberflächen optimal einsetzbar.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke
Flächenbezogene Masse
Zugfestigkeit längs / MD
Zugfestigkeit quer / CMD
Dehnung längs / MD
Dehnung quer / CMD
Dimension
Preis

NORMEN

EN ISO 9863-1
EN ISO 9864
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
Rolle
Rolle 20 x 1m

EINHEIT

mm
g/m²
kN/m
kN/m
%
%
Breite: 1.00 m
CHF 296.00 exkl.

WERTE

2.5
1'600
100
100
< 3
< 3
Länge: 20.00 m
CHF 14.80 / m² exkl.

BEDINGUNGEN

- Lösemittelfreier Anstrich auf der Asphaltarmierung verwenden.
- Nicht geeignet unter Reprofilierung (min. 4.0 cm Belagdicke)
- Nicht geeignet für die Anwendung in Steigung
- 10 °C Mindesttemperatur des Untergrundes

EINBAU

1. Ausrollen durch Abziehen der Schutzfolie
2. Anwalzen mit Pneuradwalze
3. Einbau von mindestens 4 cm Belagdicke

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.