

Technisches Merkblatt BITEX BIMOCOL N Bitumenlösung für Voranstrich

BESCHREIBUNG

BITEX BIMOCOL N ist eine dünnflüssige Bitumenlösung und enthält ca. 52% Bitumen. **BITEX BIMOCOL N** wird kalt verarbeitet und dringt in den Untergrund ein und bildet einen dünnen Bitumenfilm auf der Oberfläche. **BITEX BIMOCOL N** ermöglicht die Verklebung bituminöser Baustoffe auf dem Untergrund und verbindet dauerhaft die einzelnen Lagen eines Asphaltbelages. **BITEX BIMOCOL N** ist feuergefährlich.

MERKMALE

BITEX BIMOCOL N ist ein Voranstrich, bestehend aus einem mittelharten Bitumen und einem leichtflüchtigen, brennbaren Lösemittel. **BITEX BIMOCOL N** enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe. **BITEX BIMOCOL N** wird infolge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten verarbeitet. Es bewirkt eine feste Verbindung zwischen den Belagsschichten und gewährleistet einen kraftschlüssigen und dauerhaften Verbund.

BITEX BIMOCOL N ist feuergefährlich

VERARBEITUNG

BITEX BIMOCOL N wird kalt verarbeitet.

LIEFERFORM

Gebinde à 1000 / 180 / 50 / 25 kg

VERBRAUCH

Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes und beträgt ca. 200 – 400 g/m².

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Wurde vorher mit anionischen (alkalischen) Emulsionen gearbeitet, müssen die Geräte, Pumpen, Schläuche und Spritzanlagen gespült werden. Verarbeitungsgeräte können mit Bitumenreiniger oder auch Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden. Zum Reinigen der Hände Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

LAGERUNG

Dicht geschlossen, an einem kühlen Ort, nicht im Freien und unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften lagern. Zündquellen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Teilentleerte Gebinde möglichst schnell verarbeiten. Lagerdauer maximal 18 Monate. Beim Transport müssen die ADR-Vorschriften eingehalten werden. **ADR-Transportklasse 3/II**

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	-	schwarz, flüssig
Dichte	-	ca. 0.9 g/cm ³
Trocknungszeit	-	5 bis 45 min.
Frostempfindlich	-	NEIN
Verarbeitungstemperatur	-	5 bis + 40 °C
Flammpunkt	-	6 °C
VOC-Gehalt	-	47%
Bindemittelgehalt	-	52 - 54%

SCHUTZMASSNAHMEN

BITEX BIMOCOL N ist feuergefährlich. Die feuerpolizeilichen und SUVA-Vorschriften sind deshalb zu beachten.

BITEX BIMOCOL N darf aus Sicherheitsgründen ausschliesslich im Freien, nicht aber in Räumen oder Tunnels verwendet werden. **BITEX BIMOCOL N** darf nicht mit Drucktankgeräten verarbeitet werden; Explosionsgefahr. **BITEX BIMOCOL N** nicht einnehmen und Dämpfe nicht einatmen, ADR- und Gewässerschutzvorschriften beachten.

Sicherheitstechnische Kenndaten können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Technisches Merkblatt **BITEX BIMOCOL N** Bitumenlösung für Voranstrich

WICHTIGER HINWEIS

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur unverbindlichen Beratung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.

